DOI: 10.16410/j.issn1000-8365.2022.05.012

倾斜式离心铸造对钛合金铸件质量的优化

贾国成,麻 毅,常化强,孙宏喆,束军辉 (洛阳双瑞精铸钛业有限公司,河南洛阳471000)

摘 要:开发了一种新型钛合金铸造工艺,在设计阶段将钛合金铸件的石墨铸型倾斜摆放,浇注系统搭设在铸件厚 大部位,以实现倾斜式离心浇注。同时,分别采用常规立式重力浇注和立式离心浇注,对比研究了两种铸件的表面质量 及内在质量。结果表明,倾斜式离心浇注铸造工艺可以减少铸件表面的流痕缺陷,提高钛合金铸件的产品质量,减少后 续补焊修整,缩短产品生产周期、降低生产成本。

关键词: 钛合金铸件: 倾斜式离心浇注: 铸件质量: 石墨型铸造

文献标识码:A

文章编号:1000-8365(2022)05-0385-04

Quality Optimization of Titanium Alloy Castings by Inclined Centrifugal Casting

JIA Guocheng, MA Yi, CHANG Huaqiang, SUN Hongzhe, SHU Junhui (Luoyang Shuangrui Precision Casting Titanium Industry Co., Ltd., Luoyang 471000, China)

Abstract: A new titanium alloy casting process was developed, in which the graphite mold of the titanium alloy casting was tilted at the design stage, and the pouring system was set up at the thickness of the casting, so as to achieve tilting centrifugal casting. At the same time, the surface quality and internal quality of two castings were compared by vertical gravity casting and centrifugal casting respectively. The results show that the inclined centrifugal casting process can reduce the flow mark defects on the surface of the casting, improve the quality of titanium alloy casting, reduce the subsequent repair welding dressing, shorten the production cycle and reduce the production cost.

Key words: titanium alloy; tilting centrifugal casting; casting quality; graphite mould casting

钛及钛合金产品具有密度小、强度高、比强度 大、抗腐蚀、无磁性等特点在航空、航天、医疗等众 多领域都有着广泛的应用前景[1-2]。目前国内机加工 石墨型钛合金铸件比较成熟的生产方式有两种,一 种是重力铸造(静浇铸造),另一种是离心铸造[3]。

常规重力铸造是通过金属液自身的重力在静 止状态流入机加工石墨铸型的铸造工艺,因铸件结 构原因浇道设计难免会出现金属液在型腔内部因 高度落差大而产生紊流导致铸件表面形成流痕,下 落落差大还会使金属液凝固过快导致凝固不均,无 法实现顺序凝固而形成缩孔缺陷[47];离心铸造是通 过机械手段使石墨铸型旋转,金属液直接倒入旋转 的石墨铸型使其快速充型[2],减少浇注过程中的热 能损失,减小过热度的差异,从而达到减少缩孔的 形成,同时离心浇注还会细化晶粒、提高铸件质量, 但石墨型离心浇注因其离心力的增加,金属液在铸 型内的线速度比之重力浇注线速度增加,金属液撞 击石墨型腔内壁有可能导致铸件内部石墨夹渣的

收稿日期: 2022-02-17

基金项目: 国家重点研发计划(2020YFB2008300,2020YFB2008301) 作者简介: 贾国成(1993—), 助理工程师, 主要从事钛合金铸造

技术. 电话:037967256944, Email: 893155885@qq.com

缺陷产生,流动速度的加快还有可能造成石墨型腔 内金属液更严重的紊流,使其铸件表面产生流痕,降 低铸件产品质量[7-9]。

为了克服现有技术的不足和缺点,探索一种新 型的钛合金铸造工艺方法—钛合金倾斜离心铸造。 选择合适倾斜角度,通过倾斜式离心浇注,可有效够 减缓钛液的落差流动,从而使钛液达到顺序凝固的 目的、且通过合适离心力的补缩使铸件消除其内部 缩孔缺陷,同时还能减少铸件表面的流痕缺陷,整体 提高钛合金铸件的产品质量,减少后续补焊修整,缩 短产品生产周期、降低生产成本[10-12]。

本次测试方案均采用机加工石墨型模具进行铸 造,具体实施方案如下(以某客户订制生产的某底板 铸件为例,铸件为均匀壁厚的板状类铸件,轮廓尺寸 为:1030 mm×340 mm×60 mm, 壁厚 22, 见图 1。




图 1 钛合金某底板铸件三维示意图 Fig.1 Schematic of a 3D dimensional titanium alloy base plate casting

1 常规铸造方式

1.1 立式重力浇注

根据试验数据需求及生产设备能力选取立式重力浇注方案生产某底板铸件,具体方法如下。

- (1)根据某底板铸件的三维数模,进行浇道搭设并使用铸造模拟软件对其进行铸造模拟优化 [13];然 后对搭设好浇道的数模进行分型。
- (2)依据数控编程对分型完成后的数模进行编程,将石墨原料加工成石墨理论铸型,然后在真空度≤6 Pa 的条件下 930±30 ℃真空高温焙烧 3±1.5 h 进行除气处理,消除石墨铸型表面及内部杂质。
- (3)将步骤(2)中除气处理后的石墨铸型按理论设计进行拼接组型,移至浇注炉,在真空条件下进行浇注,得到石墨型钛合金铸件(图 2)。



图 2 立式重力浇注铸件 Fig.2 The casting made by vertical gravity pouring

1.2 倾斜式重力浇注

根据试验数据需求及生产设备能力选取倾斜式重力浇注方案生产某底板铸件,具体方法如下。

- (1)根据某底板铸件的三维数模,进行浇道搭设并使用铸造模拟软件对其进行铸造模拟优化;选择浇注倾斜角度为 35°,在选定浇注倾斜角度的基础上进行浇道搭设;然后对搭设好浇道的数模进行分型。
- (2)依据数控编程对分型完成后的数模进行编程,将石墨原料加工成石墨铸型,然后在真空度≤6 Pa 的条件下 930±30 ℃真空高温焙烧 3.0±1.5 h 进行除气处理,消除石墨铸型表面及内部杂质。
- (3)将步骤(2)中除气处理后的石墨铸型按理论设计进行拼接组型,再利用辅助工装将石墨铸型整体倾斜至 35°,通过装夹工装进行装夹固定;移至浇注炉,在真空条件下进行浇注,得到石墨型钛合金铸件(图 3)。

1.3 立式离心浇注

根据试验数据需求及生产设备能力选取立式 离心浇注方案生产某底板铸件,具体方法如下。

(1)根据某底板铸件的三维数模,进行浇道搭设



图 3 倾斜重力浇注铸件 Fig.3 The casting made by tilting gravity casting

并使用铸造模拟软件对其进行铸造模拟优化;然后 对搭设好浇道的数模进行分型。

- (2)依据数控编程对分型完成后的数模进行编程,将石墨原料加工成石墨理论铸型,然后在真空度≤6 Pa 的条件下 930±30 ℃真空高温焙烧 3.0±1.5 h 进行除气处理,消除石墨铸型表面及内部杂质。
- (3)将步骤(2)中除气处理后的石墨铸型按理论设计进行拼接组型,移至浇注炉,在真空条件下进行浇注,离心转速为 220 r/min,得到石墨型钛合金铸件(图 4)。



图 4 立式离心浇注铸件 Fig.4 The casting made by vertical centrifugal casting

2 倾斜式离心浇注

根据试验数据需求及生产设备能力选取倾斜式 离心浇注方案生产某底板铸件,具体方法如下。

- (1)根据某底板铸件的三维数模,在选定浇注倾斜角度的基础上进行浇道搭设,得到相应浇注倾斜角度的铸造方案,同时使用铸造模拟软件对其进行铸造进行优化;然后对搭设好浇道的数模进行分型。
- (2)依据数控编程对分型完成后的数模进行编程,将石墨原料加工成石墨理论铸型,然后在真空度 ≤ 6 Pa 的条件下 930±30 ℃真空高温焙烧 3.0±1.5 h 进行除气处理,消除石墨理论铸型表面及内部杂质。
- (3)将步骤(2)中除气处理后的石墨理论铸型按理论设计进行拼接组型,再利用辅助工装将石墨铸型整体倾斜至浇注角度(35°),通过装夹工装进行装夹固定(按图 3 进行装夹固定);移至浇注炉,在真空

度≤0.9 Pa 的条件下进行真空倾斜式离心浇注,离心转速为 220 r/min;得到石墨型钛合金铸件。

3 铸件产品质量结果与对比

3.1 立式重力浇注实际浇注结果

铸件厚大部位产生较大的缩孔缺陷,无法通过 冒口将其引出,因高度落差大铸件表面产生较多流痕,如图 5,铸件存在 4 处较大缩孔缺陷。




图 5 立式重力浇注铸件 4 个位置的缩孔缺陷 Fig.5 Shrinkage defects in four different locations in the casting made by vertical gravity casting

3.2 倾斜式重力浇注实际浇注结果

铸件内部存在较多缩孔缩松缺陷,实际结果与数值模拟结果基本一致见图 6 (铸件内部黑色部分为缩孔缩松缺陷)。



图 6 倾斜重力浇注铸件的缩孔缺陷(黑色)
Fig.6 Shrinkage defects(black area) in the casting made by tilting gravity casting

3.3 立式离心浇注实际浇注结果

铸件内部存在缩孔缩松缺陷,实际结果与数值模拟结果基本一致见图 7 (铸件内部黑色部分为缩孔缩松缺陷)。




图 7 立式离心铸造铸件的缩孔缺陷(黑色)
Fig.7 Shrinkage defects(black area)in the casting made by vertical centrifugal casting

3.4 倾斜式离心浇注实际浇注产品质量

采用真空倾斜式离心浇注的铸件仅有一处出 现缩孔缺陷(图 8)。




图 8 倾斜离心铸造铸件仅有一处缩孔缺陷(黑色圆圈内) Fig.8 There is only one shrinkage defect (in black circle) in the casting made by tiltingcentrifugal casting

4 对比分析

铸件采用 X 射线探伤法检测[14-15]对比 4 种浇注方式生产的铸件内部缩孔缺陷,结果见表 1。

表 1 不同浇注方式铸件内部缩松缩孔缺陷比较 Tab. 1 Comparison of internal shrinkage defects for the four different casting methods



5 结论

经实际结果对比得出,与立式重力浇注、倾斜式重力浇注和立式离心浇注相比,真空倾斜式离心浇注能够有效的减少某底板铸件内部的缩孔缺陷,提高铸件的产品质量。该铸造工艺方法可降低铸件浇注时的钛液落差,减少铸型内部紊流的出现,再通过离心力的补缩,有利于实现钛液的顺序凝固,能够提升钛铸件质量,同时也减少了后续补焊修整的工作量,降低了生产周期和生产成本,为钛铸件的质量改善提供了新的技术方向。

参考文献:

- [1] 朱知寿. 我国航空用钛合金技术研究现状及发展[J]. 航空材料学报,2014,34(4): 44-50.
- [2] 东兴,梁精龙,李慧,等. 钛合金研究及应用进展[J]. 铸造技术, 2016, 37(10): 2065-2066.
- [3] 游涛,吴鹏,姚谦,等.一种钛合金镜筒的石墨型离心铸造工艺 [J]. 铸造,2012,61(4): 434-436.
- [4] 史兴利,郑子樵.钛及钛合金铸造用石墨型的制造[J].铸造,1998, 47(3): 37-39.
- [5] 南海,谢成木. 国外铸造钛合金及其铸件的应用与发展[J]. 中国铸造装备与技术,2003(6): 1-3.
- [6] 黄旭,朱知寿,王红红.先进航空钛合金材料与应用[M].北京: 国防工业出版社,2012.
- [7] 肖树龙,陈玉勇,朱洪艳,等.大型复杂薄壁钛合金铸件熔模精 密铸造研究现状及发展[J].稀有金属材料与工程,2006,35(5):

678-681.

- [8] 周彦邦. 钛合金铸造概论[M]. 北京:航空工业出版社,2000.
- [9] 叶勇,王金彦. 钛合金的应用现状及加工技术发展概况[J]. 材料导报,2012,26(2):360-363.
- [10] 陈国桢,肖柯则,姜不居. 铸件缺陷和对策手册[M]. 北京:机械工业出版社,1996.
- [11] 宁兆生,包有宇,郑松翔,等.复杂钛合金阀体的铸造工艺研究 [J]. 铸造,2018(12): 1110-1114.
- [12] 赵嘉琪,杨伟光,南海,等. 热等静压工艺参数对 ZTC4 钛合金力 学性能的影响[J]. 材料工程,2011(10): 42-46.
- [13] 李梅娥, 邢建东. 铸造应力场数值模拟的研究进展[J]. 铸造, 2002, 51(3): 141-144.
- [14] 周嘉梁,王婵. 钛合金复杂结构铸件荧光检验的工艺改进[J]. 无 损检测,2011,33(8):24-26.
- [15] 郑世才, 赵起良. 射线照相检测[M]. 北京: 机械工业出版社, 2004.